



1661

Nummer der zugehörigen Leistungserklärung: LE-G-034-A2

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung	Splitt 4/8
Artikelnummer	34/ KK III 4/8
vorgesehener Verwendungszweck	Herstellung von Asphalt und Betonwaren
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043
Art der Gesteinskörnung	Natürliche gebrochene Gesteinskörnung
Kornform, -größe und -rohichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	4/8, G <sub>C</sub> 90/15
Kornrohichte ( $\rho_a$ )	2,70 Mg/m <sup>3</sup>
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	$f_1$
Anteil der gebrochen Körner	
Anteil gebrochener Oberflächen in groben Gesteinskörnungen	C <sub>90/1</sub>
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	LA <sub>20</sub>
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnützung	
Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten	PSV <sub>44</sub>
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	heterogener silikatischer Dolomit-Kalkkies
Frostwiderstand	
Frostwiderstand	F <sub>1</sub>

Ausgabe 2, vom 02.02.17

Der Zeichnungsberechtigte .....

(Geschäftsführer) Franz Hager