



1661

Nummer der zugehörigen Leistungserklärung: LE-G-035-A2

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung	Splitt 8/11
Artikelnummer	35/ KK III 8/11
vorgesehener Verwendungszweck	Herstellung von Asphalt und Betonwaren
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043
Art der Gesteinskörnung	Natürliche gebrochene Gesteinskörnung
Kornform, -größe und -rohdichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	8/11, $G_{C90/15}$
Kornrohdichte ( $\rho_a$ )	2,72 Mg/m <sup>3</sup>
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	$f_1$
Anteil der gebrochen Körner	
Anteil gebrochener Oberflächen in groben Gesteinskörnungen	$C_{90/1}$
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemittel	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	$LA_{20}$
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnützung	
Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten	$PSV_{44}$
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	heterogener silikatischer Dolomit-Kalkkies
Frostwiderstand	
Frostwiderstand	$F_1$

Ausgabe 2, vom 02.02.17

Der Zeichnungsberechtigte .....

(Geschäftsführer) Franz Hager