



1661

Nummer der zugehörigen Leistungserklärung: LE-G-036-A2

Allgemeine Angaben:

Handelsbezeichnung	Splitt 11/32
Artikelnummer	36/ KK III 11/32
vorgesehener Verwendungszweck	Herstellung von Asphalt und Betonwaren
maßgebende harmonisierte Norm	EN 13043
Art der Gesteinskörnung	Natürliche gebrochene Gesteinskörnung
Kornform, -größe und -rohdichte	
Korngruppe, -zusammensetzung	11/32, $G_c90/15$
Kornrohdichte (ρ_a)	2,72 Mg/m ³
Reinheit	
Gehalt an Feinanteilen	f_1
Anteil der gebrochenen Körner	
Anteil gebrochener Oberflächen in groben Gesteinskörnungen	$C_{90/1}$
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	
Affinität von groben Gesteinskörnungen zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD
Widerstand gegen Zertrümmerung	
Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Zertrümmerung	LA_{20}
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnützung	
Widerstand gegen Polieren von groben Gesteinskörnungen für Deckschichten	PSV_{44}
Zusammensetzung/Gehalt	
Chemische Zusammensetzung (Petrographie)	heterogener silikatischer Dolomit-Kalkkies
Frostwiderstand	
Frostwiderstand	F_1

Ausgabe 2, vom 02.02.17

Der Zeichnungsberechtigte

(Geschäftsführer) Franz Hager